



홈스타 타일페인트



욕실, 주방 타일을 새것처럼~ 친환경 타일페인트



우수한 내구성·내수성

물을 주로 사용하는 욕실, 주방 등 습기가 많은 곳에 강하며, 내스크레치성 등 마찰로 인한 변질, 도막 손상을 최소화한 도료입니다.



뛰어난 작업성

타일 소지면처럼 미끄러운 면에 별도의 하도 처리를 하지 않아도 부착력이 우수하며, 작업성이 뛰어나 손쉽게 작업할 수 있어 간편합니다.



친환경으로 냄새 저감 제품

친환경마크, 실내마크 인증제품으로 냄새가 거의 없으며, 가족 공동 생활시설에 안심하고 사용할 수 있습니다.





홈스타 타일 페인트는 물을 용제로 한 수용성 에폭시 2액형 도료로, 하도 제품(홈스타 젯소) 없이 내부 욕실, 화장실 등 실내 각종 타일에 부착력, 내수성, 내구성이 우수한 벽체용 타일 리폼용 도료입니다.

⚠ 도장 시 주의사항

1. 사용 전 지정된 혼합비율로 주제와 경화제를 배합하고 균일하게 혼합하세요.
2. 도장할 표면을 충분히 건조 시키세요(25°C 기준, 상대습도 80%이하).
3. 희석제는 반드시 추천 희석제를 사용하시기 바라며, 과도한 희석은 흐름현상, 작업성, 일반 물성 등에 영향을 미치므로 피하세요.
4. 홈스타 타일페인트는 바닥, 욕조, 세면기에는 사용하지 마세요.
5. 사용 후 남은 도료는 건조 피막이나 굳을 수 있으니 개봉 후 즉시 전량 사용해 주세요.
6. 기타 문의사항은 당사 고객센터 또는 홈페이지에 게시된 물질안전보건자료(GHS_MSDS), 기술자료, 도장사양서를 참조하세요.



물성자료			
마감상태	유광	색상	백색
피도면	내부용 타일	조성	2액형
부피고형분	39.86%	추천건조도막두께	60 μ m
도장횟수	2~3회	주제 : 경화제 혼합비(무계비)	3:4(무계비)
이론도포면적	6.64m ² /L(건조도막두께 60 μ m시) * 도장작업 시 손실량과 표면 상태를 고려하십시오.	가사시간(25도)	1시간 30분 이내
		건조시간(25도)	지속건조 1시간 고화건조 8시간
재도장간격(25°C)	24시간 이후	희석률	30% 이내(도료부피비)
희석제	물	저장기간	12개월이내 (5~35°C기준, 실내보관 시)

* 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.



· 서울본사 : 서울특별시 종로구 돈화문로 58(묘동 125번지) TEL. 02)765-3641~7 FAX. 02)765-0447
· 안산공장 : 경기도 안산시 단원구 별망로 178(성곡동 677) TEL. 031)499-0394 FAX. 031)499-0399

서울비즈니스센터 TEL.02)323-3641 FAX.02)745-2445 대전비즈니스센터 TEL.042)626-1101~2 FAX.042)626-1103 전주비즈니스센터 TEL.063)246-7408~9 FAX.063)246-7407
인천비즈니스센터 TEL.032)424-7515~7 FAX.032)424-7518 아산비즈니스센터 TEL.041)425-2363 FAX.041)425-2364 창원비즈니스센터 TEL.055)231-4934 FAX.055)231-4935
수원비즈니스센터 TEL.031)251-8474~6 FAX.031)251-8478 대구비즈니스센터 TEL.053)358-4580~2 FAX.053)358-4583 산업용팀 TEL.031)499-2435 FAX.031)497-1555
북서울비즈니스센터 TEL.031)853-7201~3 FAX.031)853-7204 부산비즈니스센터 TEL.051)583-7001~2,4 FAX.051)583-7005 건축사업부 TEL.02)745-2446 FAX.02)323-3831
원주비즈니스센터 TEL.033)766-7735~6 FAX.033)766-7739 광주비즈니스센터 TEL.062)529-8876~7 FAX.062)526-5779 기술영업팀 TEL.02)765-3641 FAX.02)323-3676